

Rakoniewicka 17, 60-111 Poznań, tel. 61/ 661 75 60 www.grant.pl grant@grant.pl

## DANE TECHNICZNE

<b>TKANINA</b>	<b>TASLAN-MORO</b>	
<b>OPIS TKANINY</b>	<b>CHARAKTERYSTYKA</b>	
Skład	100% Poliester + PVC	
Waga	250g/m <sup>2</sup> ± 5%	
Minimalna szerokość użytkowa	150 ± 2 cm	
<b>FIZYCZNE WŁAŚCIWOŚCI</b>	<b>WYNIKI BADAŃ</b>	
	<i>Wątek</i>	<i>Osnowa</i>
Siła zrywania	850 N	970 N
Siła rozdierania	17,0N	21,0 N
Zmiana wymiarów po praniu 30°C	2,0%	1,5%
<b>INNE WŁAŚCIWOŚCI</b>		

Wodoszczelność w stanie aklimatyzowanym zgodnie z PN-EM 20811:1997 (mm H <sub>2</sub> O)	1 350,00
--	----------

### PRZEPIS KONSERWACJI



Aby zapobiec reakcji powleczenia tkaninę należy łączyć z podszewką.